



DEFINICIÓN

Acabado multicolor para paredes, basado en resinas vinílicas insaponificables.
Diseñado para aplicar a pistola.

PROPIEDADES

- Efecto multicolor
- Gran adherencia
- Buena resistencia al impacto
- Antiestático (no atrae el polvo)
- Excelente resistencia al frote y lavabilidad

USOS

Como acabado multicolor en oficinas, hospitales, colegios, hoteles, etc. Para uso en interiores.

CARACTERÍSTICAS

Color	11 Colores listos al uso
Brillo	Mate
Densidad media	Aprox. 1.03 Kg/dm^3 según color
Viscosidad	Aprox. 0.2 Pa.s/23ºC
Contenido en sólidos	Peso 38% aprox.
Envasado	5 L

SOPORTE

Superficies de albañilería, hierro y madera en interiores

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Temperatura de aplicación	10-30ºC
Máxima humedad relativa	90%
Útiles de aplicación	Pistola de presión (calderín para esmaltar o gotelé). Presión calderín: 0.2-0.5 Kg/cm^2 Presión pulverización: 1.2-1.8 Kg/cm^2 Homogeneizar bien el producto antes de usar.
Dilución	Agua, máximo 5%
Limpieza de útiles	Agua y posteriormente white spirit
Rendimiento	Aprox. 2.5 m^2/L
Secado al polvo	3 horas
Secado total	16 horas
Totalmente duro	1 semana

SISTEMA DE APLICACION

Preparación de la superficie	La superficie debe de estar limpia y completamente seca. Las capas de pinturas mal adheridas deben de ser eliminadas.
Superficies nuevas:	
Albañilería	Aplicar una o dos capas previas con pintura plástica mate tipo Alphatex SF en color similar al del acabado Alphatone.
Hierro	Aplicar una mano previa de imprimación antioxidante Redox AK Primer en color similar al del acabado Alphatone.
Madera	Aplicar una mano previa de imprimación para madera Onol Exprés en color similar al del acabado Alphatone.
Acabado	Aplicar Alphatone a pistola, en dos manos cruzadas de forma que el soporte quede cubierto en una sola aplicación.
Superficies ya pintadas	Si la pintura antigua se encuentra en buenas condiciones, limpiar y seguir el procedimiento indicado en superficies de albañilería.

Si la pintura está en mal estado, eliminarla y proceder como en superficies nuevas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. No respirar los vapores/aerosoles. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Contiene formaldehído, producto de reacción con dietilen glicol. Puede provocar una reacción alérgica.

Tiempo de almacenaje	1 año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.
Condición de almacenaje	Conservar bajo techo y proteger de las heladas.



Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono 93) 484.25.00
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158